

ល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ការពារជម្រាបទឹក



# AQUAFIN®-2K/M-PLUS


លុបបំបាត់ស្នាមប្រេះដោយល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ការពារជម្រាបទឹកជាមួយនិងលក្ខណៈការងារល្អបំផុត។



# ល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ការពារ ជម្រាបទឹក AQUAFIN®-2K/M-PLUS

AQUAFIN-2K/M-PLUS គឺជាការអភិវឌ្ឍថ្មីដោយផ្អែកលើ  
បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។ វាគំណាងឱ្យសុវត្ថិភាពដែលអាច  
ជៀសវាងបានជាមួយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិកែច្នៃដែលបាន  
បង្ហាញ។

ល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់  
លុបបំបាត់ស្នាមប្រេះ និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ការពារជម្រាបទឹក  
របស់អាគារយោងតាម DIN 18533 និង DIN 18535  
ក៏ដូចជានៅពេលផ្សារភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាយោងតាម DIN 18531,  
DIN 18534, DIN 18535 និង DIN EN 14891 ។



**ទិន្នន័យបច្ចេកទេស**

មូលដ្ឋាន	ការរាយប៉ាយប្លូលីមែរ (សមាសធាតុរាវ) ខ្សាច់/ស៊ីម៉ង់ត៍ សារធាតុបន្ថែម (សមាសធាតុម្សៅ)
ការដំណើរការ / សីតុណ្ហភាពស្រទាប់ខាងក្រោម	+5°C ទៅ +30°C
រយៈពេលរឹង*	ប្រហែល 60 នាទី
ត្រៀមសម្រាប់ដំណើរការបន្ថែម*	ប្រហែល 3-6 ម៉ោង
ការដំណើរការ	ប្រើដៃ និងម៉ាស៊ីន
ការប្រើប្រាស់រូបធាតុ**	3.5 kg / m <sup>2</sup> / 2 mm 5.3 kg / m <sup>2</sup> / 3 mm
ការវេចខ្ចប់	ខ្នាតធ្មេញលាយ 21 kg, ធ្មេញ 7 kg និង 35 kg

\*នៅ +23°C និងសំណើមធៀប 50%

\*\* កម្រាស់ស្នូតរឹង




អាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់

- ការពារជម្រាបទឹកកកក្រោមដី ការពារជម្រាបទឹកជញ្ជាំង ការពារជម្រាបទឹកកម្រាលទាំងក្នុងនិងក្រោមស្របតាម DIN 18533 ។
- ការពារជម្រាបទឹកបន្តបន្ទាប់ស្របតាមសន្លឹកទិន្នន័យ WTA 4-6 ។
- ការពារជម្រាបទឹករួមបញ្ចូលឆ្លើតតបទៅនឹងការរុំនិងបន្ទះស្របតាម DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 និង DIN EN 14891 ។
- សម្រាប់តំបន់ខាងក្រៅដូចជាការពារជម្រាបទឹកលើយ៉ែរឡូហ្វាយ៉ាជាដើម ស្របតាម DIN 18531 ។
- ការពារជម្រាបទឹកផ្ទះនិងអាងស្របតាម DIN 18535 ។

លក្ខណៈសម្បត្តិ

- សមាសធាតុពីរ។
- គ្មានថ្លើរ ឬតំណ។
- ប៊ីតបែនបាន និងលុបបំបាត់ស្នាមប្រេះ។
- សមស្របសម្រាប់ការទ្រទ្រង់គ្រប់ប្រភេទ ស្រទាប់ខាងក្រោមធម្មតា។
- ការផ្សារភ្ជាប់នៅលើស្រទាប់សើមដោយគ្មានថ្នាំទ្រនាប់។
- ចំហាយអាចជ្រាបចូលបាន ធននឹងសំណើម រស្មីយូរ និងភាពចាស់។
- មានភាពធននឹងអំបិលរលាយ។
- សម្រាប់ប្រើខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
- ការពារជម្រាបទឹក។
- ការផ្សារភ្ជាប់រួមបញ្ចូល (AIV) ។
- ធននឹងការខូចខាតបេតុងដោយសារទឹកស្របតាម DIN 4030 ។




# ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខណៈ ដំណើរការ។ ការលាយ ស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ការពារជ្រាប ទឹកក្នុងការដ្ឋានសំណង់។

“PLUS” គំណាងឱ្យការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៃ  
AQUAFIN-2K/M សម្រាប់លក្ខណៈដំណើរការល្អប្រសើរ  
ជាងមុន និងបន្តផ្តល់នូវការផ្សិតភ្ជាប់ប្រកបដោយ  
សុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើការលាយស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ការពារ  
ជ្រាបទឹកត្រូវបានទាមទារ គ្មានអ្វីអាចជំនួស AQUAFIN-  
2K/M-PLUS បានទេ។ ផលិតផលនេះគឺជាលទ្ធផលនៃ  
ការងារជំនាញរយៈពេល 50 ឆ្នាំជាមួយនឹងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍  
ការពារជ្រាបទឹកសមាសធាតុពីរ។



**សមត្ថភាពការងារបានយូរ**  
60 នាទី



**ការប្រើប្រាស់ងាយស្រួល**  
ងាយស្រួល



**ការប្រើប្រាស់អាចបត់បែនបាន**  
ប្រើដៃ និងម៉ាស៊ីន

SCHOMBURG Asia Limited  
Phone (+852) 58 049 188  
(+84) 28 7300 8225  
(+49) 5231 933 611  
E-Mail [asia@schomburg.com](mailto:asia@schomburg.com)  
[www.schomburg.asia](http://www.schomburg.asia)

SHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquafinstraße 2 - 8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Phone +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.com](http://www.schomburg.com)



 **SCHOMBURG**

Subject to changes. Consult current technical data sheet for most recent information.

44/21 MSy/Tet/LiW