


ซีเมนต์ทึบน้ำ



AQUAFIN®-2K/M-PLUS

สำหรับการปิดรอยร้าว นี้คือซีเมนต์ทึบน้ำที่มีคุณสมบัติการทำงานที่เหมาะสมที่สุด




 **SCHOMBURG**

ซีเมนต์ทึบน้ำ

AQUAFIN®-2K/M-PLUS

AQUAFIN-2K/M-PLUS เป็นการพัฒนาก้าวใหม่จากประสบการณ์หลายปี ที่ยืนหยัดในเรื่องความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่พิสูจน์แล้วโดยมีคุณสมบัติการผสมที่ดีเยี่ยม

ซีเมนต์ทึบน้ำสองส่วนประกอบใช้สำหรับปกปิดรอยร้าวและใช้สำหรับส่วนกันซึมของอาคารตามมาตรฐาน DIN 18533 และ DIN 18535 รวมถึงเมื่อใช้ร่วมกับการปิดผนึกตามมาตรฐาน DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 และ DIN EN 14891



ข้อมูลทางเทคนิค

เบื้องต้น	การกระจายของส่วนพอลิเมอร์ (ส่วนของเหลว), ทราาย/ซีเมนต์, สารเติมแต่ง (ส่วนผง)
-----------	--

อุณหภูมิในการผสม / +5°C ถึง +30°C
อุณหภูมิพื้นผิว

อายุใช้งานหลังผสม* ประมาณ 60 นาที

พร้อมสำหรับ กระบวนการต่อไป*	หลังจากประมาณ 3-6 ชั่วโมง
--------------------------------	---------------------------

การผสม	มือ, เครื่องจักร
--------	------------------

การใช้วัสดุ**	3.5 กก. / ตร.ม. / 2 มม. 5.3 กก. / ตร.ม. / 3 มม.
---------------	--

บรรจุภัณฑ์	ถังผสม 21 กก. ถังขนาด 7 และ 35 กก.
------------	------------------------------------

* อุณหภูมิ +23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

** ความหนาฟิล์มแห้ง




ขอบเขตการใช้งาน

- การกันซึมใต้ดิน, การกันซึมที่ฐานเสา, การกันซึมตามขวางในและใต้ผนังตามมาตรฐาน DIN 18533
- การกันซึมภายหลังตามเอกสารข้อมูล WTA 4-6
- การกันซึมร่วมกับกระเบื้องและแผงกันตามมาตรฐาน DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 และ DIN EN 14891
- สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง เป็นการกันซึมระเบียง เฉลียง เป็นต้น ตามมาตรฐาน DIN 18531
- ถังและอ่างกัมน้ำตามมาตรฐาน DIN 18535

คุณสมบัติ

- สองส่วนประกอบ
- ไม่มีตะเข็บหรือแนวรอยต่อ
- ยืดหยุ่นและปกปิดรอยร้าว
- เหมาะสำหรับพื้นผิวทั่วไปที่รับแรงกด
- ประสานกับพื้นผิวอื่นโดยไม่ต้องมีไพรเมอร์
- ใอน้ำแพร่ผ่านได้ ทนต่อน้ำแข็ง แสงยูวี และการเสื่อมสภาพ
- ทนทานต่อเกลือละลายน้ำแข็ง
- สำหรับการใ้ภายในและภายนอก
- การกันซึม
- ใช้ร่วมกับการปิดผนึก (AIV)
- ทนทานต่อน้ำที่ทาลายคอนกรีตตามมาตรฐาน DIN 4030




ปรับปรุงคุณสมบัติการผสม ซีเมนต์คลาสสิกสำหรับการ กันซึมที่เขตก่อสร้าง

คำว่า "PLUS" หมายถึงการพัฒนาเพิ่มเติมจาก AQUAFIN-2K/M เพื่อคุณสมบัติการผสมและให้การปิดผนึกที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง หากต้องการซีเมนต์ทึบน้ำชนิดยัดหยุนแบบคลาสสิก ไม่มีอะไรมาแทนที่ AQUAFIN-2K/M-PLUS ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลลัพธ์จากความเชี่ยวชาญ 50 ปีกลายเป็นซีเมนต์ทึบน้ำสองส่วนประกอบ



ใช้งานได้นาน
60 นาที



ฉาบเรียบ
สะดวกมาก



การใช้งานยัดหยุน
มือและเครื่องจักร

SCHOMBURG Asia Limited
Phone (+852) 58 049 188
(+84) 28 7300 8225
(+49) 5231 933 611
E-Mail asia@schomburg.com
www.schomburg.asia

SHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**

Subject to changes. Consult current technical data sheet for most recent information.

44/21 MSy/Tet/LW