



技术数据表

FIX 10-S 堵漏水泥

产品编号 201819

- 不含氯成分
- 高活性速凝水泥
- 加水后凝固
- 室内室外均可使用

应用领域:

对漏水处、地下室、竖井和隧道等的渗水和渗漏处进行快速防水处理。

技术数据:

基底:	水泥、外加剂
颜色:	水泥灰
密度:	约 1.2 kg/dm ³
基底/应用温度:	+5°C 至 +30°C
凝结开始时间:	加水后立即凝结
用量:	每升缝隙空间需要消耗约 2 kg
储存条件:	干燥环境, 在原始未开封包装中可保存12个月。开袋后请尽快用完。
包装规格:	6 kg 和 12 kg 塑料桶装

基底制备:

基底必须平整、可承重、干净且无影响附着材料。

去掉松散的底层和砖石层。在准备涂抹堵漏材料的区域视情况凿出一片燕尾形区域, 以便 FIX 10-S 堵漏材料更好地附着。

施工方法:

用手将干的 FIX 10-S 按压在泄漏区域即可堵住泄漏部位。如果采用第一道堵漏材料后没有将泄漏部位完全密封住, 可再涂抹一道 FIX 10-S, 然后涂布几道 AQUAFIN-F, 并将其归入涂布所选防水薄膜的表面。

建议:

- 对无需使用 FIX 10-S 进行处理的区域进行保护。
- 使用前先进行相应试验。
- 如果泄漏面积太大, 我们建议使用 AQUAFIN-1F 和 AQUAFIN-1K 系统。
- 不要将 FIX 10-S 与生石膏混合或接触。

请遵守现行的欧盟健康与安全数据表。

GISCODE: ZP1