

# UNIFLEX®-F

商品号 2 04307

## 用于优化瓷砖粘合剂的液体塑料

- 塑料优化
- 不含溶剂
- 灵活

### 应用领域:

UNIFLEX-F 是一种液体塑料组分, 用于难以施工的可变形基底上的弹性瓷砖粘贴, 用于制造:

- 含 SCHOMBURG 瓷砖胶的高可塑性灵活粘合剂, 例如 ADF-Systemkleber-FB、AK7P、CRISTALLIT-FLEX、CRISTALLIT-MULTI-FLEX、CRISTALLIT-VARIO-light、LIGHTFLEX、MONOFLEX、MONOFLEX-FB、MONOFLEX-XL、SOLOFLEX、SOLOFLEX-fast 和 UNIFIX-AEK。
- 组合产品室内外均可使用。

### 技术数据:

基质: 聚合分散物质  
颜色: 白  
pH 值: 约 9.8  
防火性能: E (作为组合产品)  
施工/  
基底温度: +5° C 至 +30° C  
施工时间\*): 约 60 分钟, 取决于使用的组合产品。  
供货形式: 5- 和 8.33-kg-桶装  
储存: 无冰冻, 在原密封包装内至少 12 个月, 拆包后立即用完  
用量: 按照瓷砖粘结灰浆的相应技术须知  
清洗: 被 UNIFLEX-F 或组合产品污染的构件或工具应立即用水清洗。已干结的材料只能机械清除。

\*) 数值的有效条件为 +23° C 和 50 % 的相对空气湿度。

### 基底:

参见组合产品的技术须知。

### 施工:

将 UNIFLEX-F 加入干净的混合桶内, 使用相应的粉末组分搅拌为不含团块的均质体。使用强力搅拌器 (约 500 - 700 min<sup>-1</sup>) 时, 需要约 2 - 3 分钟的混合时间。产品特定浓度的调配可以加水。经过约 3 分钟的熟化时间, 再次充分搅拌混合物。所使用粘合剂的相应技术须知对施工具有效力。

### 弹性瓷砖粘贴:

作为与瓷砖和天然石材胶的组合产品, UNIFLEX-F 用于提高附着力和可塑性。调制高可塑性瓷砖粘结灰浆时, 通常在每 25 kg 粉末中加入 5 kg 到 8.33 kg, 或者在 LIGHTFLEX 和 CRISTALLIT-VARIO-light 中加入 15 kg。

### 重要提示:

- 保护不处理的表面, 防止 UNIFLEX-F 的作用。
- 硬化前的组合产品应进行防潮或天气影响防护。

请注意有效的欧盟安全数据页!

GISCODE: ZP1 (粉末组分)

GISCODE: D1 (UNIFLEX-M 液体组分)